

Uniwersalny klej do wykładzin PVC D 391



- > Niska klasa emisji EC1 PLUS
- > Bardzo dobra przyczepność początkowa
- > Wysoka końcowa siła klejenia
- > Szybki przyrost siły klejenia

Opis produktu

Niskoemisyjny, bezrozpuszalnikowy i bezwonny, wysokiej jakości klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia wykładzin podłogowych. Przeznaczony do przyklejania wszystkich rodzajów wykładzin PCV w rolkach i płytkach, płytek elastycznych Flex, wykładzin tekstylnych na spodzie gładkim, wytłaczanym lub pokrytym lateksem, a także na podwójnych spodach syntetycznych i spodach z pianki poliuretanowej. Nadaje się również do lekkich okładzin PVC (o gr. 1,2 mm) na ścianach (na przespachlowanym, chłonnym podłożu). Klej może być użyty do przyklejania paneli winylowych LVT na posadzkach, wszędzie tam, gdzie nie ma wysokiego nasłonecznienia. W miejscach gdzie występuje wyższe nasłonecznienie (np. ogrody zimowe, przeszklenia, witryny, drzwi balkonowe czy tarasowe) zalecamy stosowanie kleju zbrojonego włóknami Murexin D 495. Kleju D 391 można używać do klejenia na półsucho lub na mokro, posiada długi czas układania (do ok. 50 minut). Klej nadaje się na ogrzewanie podłogowe, obciążanie kółkami krzeseł oraz szamponowanie wykładzin tekstylnych. Murexin D 391 przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynków - w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, itp.

Forma dostawy:

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
20 KG / KE		24

Przechowywanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchych i chłodnych warunkach, w oryginalnych opakowaniach. Okres przechowywania: 12 miesięcy od daty produkcji.

Obróbka

Zalecane narzędzia:

Paca zębata A1, A2, B1

Obróbka:

Klej należy nanosić przy pomocy pacy zębatej na całą powierzchnię przeznaczoną do klejenia. Rozstaw ząbków pacy uzależniony jest od rodzaju okładziny oraz jej spodu. Narzędzia czyścić natychmiast po użyciu za pomocą wody.

Technika klejenia parkietu i wykładzin

Rodzaj wykładziny/ Rodzaj pacy zębatej
PVC i PVC na spodach piankowych, płytki Flex/ A1 lub A2
Tekstylne z gładkim spodem lub spodem z pianki PUR/ A2

Tekstylne z wytłaczanym spodem lub spodem lateksowanym/ A1 lub B2
Tekstylne ze spodem syntetycznym/ B1

Klej należy rozprowadzić na podłożu i odczekać do wstępnego odparowania (ok. 10-40 minut), a następnie rozłożyć wykładzinę na lepki, mokry jeszcze klej i dokładnie docisnąć na całej powierzchni. Wykładzinę powtórnie docisnąć do podłoża po krótkiej przerwie, szczególnie przy spoinach i krawędziach.

Czas układania łącznie z czasem wstępnego odparowania jest ograniczony i wynosi ok. 40-50 minut.

Frezowanie i spawanie spoin wykonywać najwcześniej po 24 godzinach. Wykładzina, która ma być odporna na nacisk krzesel na kółkach może być obciążana po pełnym utwardzeniu kleju. W przypadku klejenia wykładzin tekstylnych na spodach lateksowych, naturalnych i sztucznych, należy natychmiast ułożyć je na świeżo nałożonym kleju. W przypadku wykładzin o spodzie z gładkiej pianki PU, należy odczekać krótki czas (10-15 minut) celem lekkiego odparowania kleju, ponieważ w przeciwnym razie klej nie przeniknie zbyt mocno przez strukturę spodu wykładziny.

W przypadku klejenia kontaktowego, czas odpowiedni do układania zostanie osiągnięty, gdy powierzchnia, na którą został nałożony klej zaczyna robić się wyraźnie przezroczysta. Dzieje się tak (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza) po co najmniej 20-30 minutach od nałożenia kleju.

Dane techniczne

Czas schnięcia na powietrzu	ok. 10 - 40 min.
Czas obróbki	ok. 40 - 50 min.
Wytrzymałość końcowa	po ok. 72 godz.
Zużycie	ok. 300 - 450 g/m ² zależnie od podłoża i spodu wykładziny
Ciężar właściwy	1,30 g/cm ³

Podłoże

Odpowiednie podłoża:

Klej przeznaczony do stosowania na chłonnych, przespachlowanych podłożach. Nie stosować na szkło i metalu. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podłoże musi być suche (podkłady cementowe max 2% CM, podkłady anhydrytowe max 0,5% CM, w przypadku ogrzewania podłogowego odpowiednio max 1,8% CM i 0,3% CM), mocne, stabilne, odpowiednio wytrzymałe, bez spękań, czyste, dobrze przeszlifowane, oczyszczone i odkurzone, wolne od zaolejeń, zatłuszczeń i środków antyadhezyjnych. Wyrównane masami podłoża należy starannie wyszlifować i odkurzyć. Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące wytyczne, normy i instrukcje branżowe. Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!

63010, Uniwersalny klej do wykładzin PVC D 391, obowiązuje od: 18.01.2021, Wojciech Tatała, Strona 2

Technika klejenia parkietu i wykładzin

- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać kart technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podpłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższych zaleceń Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.