

Dyspersja mocująca WL 730

- > łatwa w obróbce
- > oszczędna w użyciu
- > pozwala na wielokrotne mocowanie wykładzin
- > wysoka przyczepność



Opis produktu

Wysokiej jakości, bezrozpuszczalnikowy uniwersalny preparat mocujący umożliwiający usunięcie i ponowne mocowanie wykładzin. Może być nakładany z użyciem wałka malarskiego. Łatwy w obróbce. Preparat przeznaczony do mocowania płytek dywanowych oraz z PVC, CV i tekstylnych na spodach z filcu, włókniny lub syntetycznych np., poliuretanowych. Okładziny podłogowe mogą zostać zamontowane, a w razie potrzeby usunięte w łatwy sposób. Wysoka siła klejenia pozwala na kilkukrotne mocowanie płytek dywanowych. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe i obciążenie kółkami foteli biurowych. Do stosowania wewnątrz budynków.

Forma dostawy:

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
10 KG / KE		36

Przechowywanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchych i chłodnych warunkach, w oryginalnych opakowaniach. Okres przechowywania: 12 miesięcy od daty produkcji.

Obróbka

Zalecane narzędzia:

Wałek piankowy, pędzel.

Obróbka:

Preparat mocujący WL 730 nanieść równomiernie na całą powierzchnię przy pomocy wałka piankowego. W narożnikach i przy ścianach używać małego wałka lub pędzla. Pozostawić dyspersję do wyschnięcia przez 20 - 60 minut (w zależności od chłonności podłoża), odczekać do wyschnięcia dyspersji (zmiana koloru na przezroczysty). Płytki dywanowe ułożyć i od razu dobrze docisnąć na całej powierzchni. Wykładzina, która ma być odporna na nacisk krzesła na kółkach może być obciążana najwcześniej po upływie ok. 48 - 72 godzin.

Dane techniczne

Czas schnięcia na powietrzu	ok. 20 - 60 min.
Kolor	żółtawo-biały
Zużycie	ok. 100 - 150 g/m ² zależnie od podłoża i spodu okładziny
Ciężar właściwy	1,0 g/cm ³

Świadectwa kontrolne

Sprawdzony zgodnie z (norma, klasyfikacja, ...)

DIBt-Grundsätzen

Podłoże

Odpowiednie podłoża:

Nadaje się do stosowania na standardowych, chłonnych podłożach budowlanych, płytach wiórowych oraz podłożach niechłonnych, np. starych okładzinach ceramicznych. Nie stosować na podłożach ze szkła i metalu. Podłoże musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, zaleceniami i wytycznymi budowlanymi. Powinno być suche, mocne, stabilne, gładkie, dokładnie oczyszczone, pozbawione substancji zmniejszających przyczepność (pyły, bitumy, tłuszcze, kurz) oraz luźnych części. Podkłady cementowe powinny mieć wilgotność poniżej 2,0% CM, a podkłady anhydrytowe poniżej 0,5% CM.

Mleczko cementowe, mleczko anhydrytowe oraz twardziel powierzchniową należy usunąć poprzez szlifowanie, śrutowanie, frezowanie.

Do wygładzenia podłoży cementowych zalecamy stosować masy wyrównawcze i szpachlowe Murexin. Temperatura podłoża powinna wynosić minimum +16°C. Podłoże należy przygotować stosując w razie potrzeby preparaty gruntujące i masy szpachlowe lub wyrównawcze Murexin.

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 15 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Technika klejenia parkietu i wykładzin

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać kart technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podpłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższych zaleceń Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.